

MonoSoft®

ETAPES D'INSTALLATION

Préparation des supports	2
Préparation pour une pose sur carrelage	
2. Pose du PrimerPro spécial carrelage après préparation du support.....	3
Préparation pour une pose sur mur	
Pose de la sous-couche d'accroche/PrimerPro.....	3
Pose de l'ENDUIT MonoSoft®	4
Préparation du produit.....	
Application du produit.....	
Protections de MonoSoft®.....	5
Entretien.....	6

9 REGLES D'OR POUR BIEN REUSSIR L'APPLICATION DU MonoSoft®

- 1. Veiller à une préparation adéquate et à la stabilité du support**
- 2. Egrainer légèrement le PrimerPro et dépoussiérer avant application de l'enduit**
- 3. S'assurer du complet mélange du pigment avec la poudre blanche en transvasant le tout d'un récipient à un autre**
- 4. TOUJOURS mélanger le liquide polymère JES010 avec la même quantité d'eau**
- 5. Lorsque le liquide polymère dilué a été mélangé avec la poudre teintée LAISSER REPOSER 5 MINUTES le produit obtenu avant un dernier mélange**
- 6. Ne jamais dépasser une épaisseur totale de 2mm maximum**
- 7. Bien suivre les étapes décrites dans le mode d'emploi**
- 8. Utiliser des produits d'entretien non agressifs adaptés à ces enduits**
- 9. Toujours réaliser et valider un échantillon + protection AVANT de commencer le travail.**

NB : MonoSoft® ne convient pas pour douche ou autres zones humides (Pour cette application, voir Creatina® ou TadelaktPro™).

Préparation des supports

- Les supports doivent être solides, propres, stables et secs, exempts de fissures, de traces d'huile, de graisse, de vieilles peintures ou de toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.
- Nettoyer soigneusement les vieilles surfaces à imperméabiliser afin de les débarrasser de moisissures, de parties mal adhérentes ou peu cohésives par un lavage et une abrasion mécanique.
- Les supports farineux à base de plâtre seront préalablement traités avec un primer fixatif. Attendre séchage.
- Les supports à base d'anhydrite ou de plâtre doivent être parfaitement secs (taux d'humidité résiduelle maximum : 0,5 %) poncés et seront traités avec le primer d'accroche/Primerpro.
- Les supports **sujets à vibrations**, risques de fissures etc... doivent être préalablement recouverts d'une couche de colle à carrelage dans laquelle est imprégné un filet en PVC, lui-même recouvert d'une seconde fine couche de colle à carrelage bien lissée.

Carrelage : Le support carrelage doit être sec, solide, capable de supporter des charges, exempt de graisse et de poussière. Les joints dégradés seront refermés.

Conseils pratiques

Effectuer un test sur une surface similaire ou peu visible afin de contrôler la couleur et le rendu de la finition. Lire ce mode d'emploi et suivre la chronologie de pose des différents produits. Respecter les délais de séchage.

DTU d'application : DTU 59.3 - NF P74-203 Octobre 2000

Classification:

- Gamme décorative
- Enduit

95% DE LA REUSSITE DU TRAVAIL DEPEND DE LA PREPARATION ADEQUATE ET DE LA STABILITE DES SUPPORTS.

VEUILLEZ PRENDRE CONSEIL AFIN DE VERIFIER QUE LES MISES EN ŒUVRE DES SUPPORTS ONT ETE REALISEES SUIVANT LES REGLES DE L'ART ET EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS D'USAGE.

Pose sur CARRELAGE, préalablement préparé pour recevoir l'enduit.

CONSEIL : demander conseil chez votre fournisseur pour un produit adapté.

Pose du PrimerPro spécial CARRELAGE sur le ragréage

Secouer énergiquement le flacon avant l'utilisation !

Application du produit

- Appliquer en 2 couches au rouleau sur une surface complètement sèche et lisse. Egrainer impérativement la 2^{ième} couche et laisser sécher complètement (min.2h en fonction de la température ambiante)

Outils
Rouleau

Nettoyage
Les outils se nettoient à l'eau

Préparation pour une pose sur murs et sols.

Pose de la SOUS-COUCHE d'accroche /PrimerPro sur une surface propre, lisse, sèche et stable (sans risque de fissure).

Application du produit

- Couvrir toute la surface au rouleau.
- Laissez sécher complètement.

ATTENTION : léger égrainage du PrimerPro obligatoire (grain 150)

Outils
Rouleau mousse ou laqueur

Nettoyage des outils
A l'eau

Rendement
Environ 10m²/l

Pose de l'ENDUIT *MonoSoft®*

Préparation du produit

Le *MonoSoft®* est constitué d'une poudre à mélanger avec le JES 05/010 et **s'applique en une seule couche.**

- Diluer le liquide polymère JES 05/010 avec une quantité identique d'eau fraîche.
- Mélanger à sec les pigments à la poudre dans un seau propre et sec.
Attention : veiller à ce que le mélange soit complet (transvaser au besoin).
- Ajouter **au fur et à mesure** le liquide polymère dilué à la poudre en mélangeant jusqu'à obtention d'une **pâte assez épaisse mais onctueuse** à l'aide d'un mélangeur électrique.
Astuce pratique : mettre un fond de polymère dans le récipient avant d'ajouter la poudre.
- Laisser reposer 2 - 4 min. et mélanger énergiquement pendant 2 min. L'enduit est prêt à l'emploi.

Application du produit

- Appliquer l'enduit au plateau en 2mm d'épaisseur maximum.
- **Séchage** : Laisser sécher min. 8h avant d'appliquer une protection.
- **Léger égrainage** avec un patin 500 pour un rendu doux et/ou structuré.

Outils

Plateau en inox

Nettoyage des outils

A l'eau

Rendement

La consommation de *MonoSoft®* est d'environ 400 gr/m² de poudre (hors pigment)

ATTENTION : ne pas appliquer *MonoSoft®* sur un sol chauffé ou à proximité d'un radiateur. Eteindre le chauffage avant le début du chantier et attendre le séchage **complet** avant de l'allumer à nouveau.

Protections de MonoSoft®

Sols, murs, plans de travail et mobilier

Le support doit être sec et exempt de poussière.

Protection SATINEE :

Application 3 couches de MonoSeal

- Le produit est prêt à l'emploi.
- Bien agiter le bidon énergiquement pendant 2min avant utilisation.
- Appliquer en croisé au rouleau microfibrés à poils de 9mm.
- Attendre minimum 1h / 1h30 (selon température) entre chaque couche.
- Aérer la pièce sans créer des courants d'air.

! UTILISATION EN FINITION : laisser sécher minimum 24 heures en couche finale avant trafic et tout contact avec l'eau et autres produits d'entretien.

Protection MATE :

Appliquer 2 couches de MonoSeal + 1 couche de PerfectSealNew

Application du PerfectSealNew

ATTENTION : ne pas agiter le durcisseur

- Bien mélanger vernis A (1/1) + durcisseur B (1/8) énergiquement à la main, sans incorporer de l'air, jusqu'à obtention d'un mélange homogène SANS GRUMEAUX ou filaments blancs.
- Laisser débuller quelques minutes.
- Appliquer au rouleau à poils de 9mm
- **Utiliser le mélange endéans les 4 heures.**

! UTILISATION EN FINITION : Laisser complètement sécher le PerfectSealNew pendant 48 heures minimum avant trafic et avant tout contact avec l'eau ou produit d'entretien.

Outils

MonoSeal : rouleau micro-fibrés à poils de 9mm

Rendement

- 1ère couche : 8-10m²/Lit
- 2ème couche : 10-12m²/Lit
- 3ème couche (trafic intense) : 10-12m²/Lit

Nettoyage des outils

Eau chaude savonneuse

Outils

PerfectSealNew : rouleau micro-fibrés à poils de 9mm

Rendement

1L pour 10 à 12m²

Nettoyage des outils

Eau chaude savonneuse

Stockage

Dans un endroit sec à minimum 5°C, PROTÉGER DU GEL

Entretien

Quelques soient les protections, il est recommandé d'entretenir le *MonoSoft*® avec un serpillère micro-fibres, à l'eau additionnée de PerfectClean ou autre nettoyant/dégraissant naturel à base de Savon de Marseille ou de Savon Noir.

ATTENTION : les produits anticalcaires ou de nettoyage ménagers type Cillit Bang ou autre à base d'alcool et contenant des acides sont à proscrire.

Conseils de Sécurité

Travailler dans un environnement propre, dégagé et aéré.

Porter gants pour travailler et des lunettes de sécurité pour effectuer vos mélanges.

Lire la notice de sécurité. Contient de la chaux hydratée

En cas d'ingestion, lire la notice et consulter votre médecin.

Centre antipoison Belgique +32-(0)70245.245 France : +33(0) 1 40 05 48 48

Nous garantissons la qualité de nos produits, nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et expériences pratiques. Cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux.

Plus d'information sur www.claylime.com

[Afficher la Fiche produit](#)

[Donner une évaluation sur ce produit](#)

Cette version du manuel d'utilisation annule toutes les précédentes.

