

•  
*Claystone®*

## INSTALLATIESTAPPEN

<b>Vorbereiding van de ondergrond</b> .....	<b>1</b>
<b>Vorbereiding voor de installatie op tegels</b> .....	<b>2</b>
Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels.....	2
Aanbrengen van PrimerPro special.....	2
<b>Installatie voorbereiden op muren en vloeren</b> .....	<b>3</b>
Het toepassen van de hechtlaag.....	3
Producttoepassing.....	3
<b>Installatie van Claystone® (op elke voorbereide ondergrond)</b> .....	<b>4</b>
<b>Beschermingen Claystone®</b> .....	<b>5</b>
<b>Wanden</b> .....	<b>5</b>
<b>Vloeren</b> .....	<b>6</b>
<b>Onderhoud</b> .....	<b>7</b>

### **9 GOUDEN REGELS OM SUCCESVOL TE WERKEN MET HET PRODUKT**

- 1. Verzeker U van een correcte voorbereiding van de ondergrond**
- 2. Meng pigment en poeder tot één geheel door regelmatig de mengeling over te gieten van één pot in een andere**
- 3. Vergeet zeker niet de polymeer te vermengen met evenveel water**
- 4. Na dat U de polymeer JES05 vermengd hebt met het gekleurde poeder, 5-10 MINUTEN LATEN RUSTEN vooraleer U verder gaat**
- 5. De 2<sup>de</sup> laag toepassen voordat de 1<sup>ste</sup> laag droog is**
- 6. Nooit een laag aanbrengen die dikker is dan 1,5 à 2mm**
- 7. Volg nauwgezet de stappen van de handleiding**
- 8. Gebruik géén agressieve schoonmaakproducten**
- 9. Altijd een staal met bescherming laten valideren VOOR begin van de werkzaamheden**

NB: Claystone® is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina® of TadelaktPro™)

## Vorbereiding van de ondergrond

- Oppervlakken moeten schoon, stabiel en droog zijn, vrij van sporen van olie, vet, oude verf of andere stoffen die de hechting kunnen bemoeilijken.
- Gipsondergrond zal moeten worden voor behandeld met een speciale gipsprimer.  
De primer een paar uren laten drogen.
- De ondergronden op basis van anhydride of gips moeten volledig droog zijn (resterend vochtgehalte maximaal:0,5%) en zullen geschuurd en behandeld worden met primer(zie bijlage).

Tegel: het tegelopp. moet droog, vast, in staat zijn om belastingen te weerstaan, vrij van vet en stof. De gebarsten voegen worden eerst bijgewerkt.

### *tips*

Test op een extern of een soortgelijk oppervlak om de kleur en de effecten van het eindresultaat te controleren.

Lees deze handleiding en hou rekening met de volgorde van de installatie van de diverse producten. Respecteer de droogtijden.

DTU toepassing : DTU 59.3 - NF P74-203 Oktober 2000

classificatie:

- Bereik: decoratieve
- Coating
- Voldoet aan: Family 1 - Klasse 1D2
- Voldoet aan de FDT 30-808 minerale coating
- Gehalte aan vaste bestanddelen: 80% van het gewicht

**95% VAN HET SUCCES VAN HET WERK IS GEWAARBORGD DOOR EEN VOLDOENDE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN PRODUCTSAMENSTELLING.**

**Neem eventueel advies en steun van een vakman in de bouwsector om een correcte voorbereiding te garanderen**

## Vorbereitung für die Installation auf Fliesen

EGLISATIELAAG OP TEGELS VOOR DE TOEPASSING VAN PRIMERPRO VOOR TEGELS : vraag uw leverancier om advies

### TOEPASSING VAN AFDICTINGSVLOEISTOF PRIMERPRO VOOR TEGELS

- **PrimerPro voor tegels goed schudden voor gebruik.**
- Een laag met roller of kwast aanbrengen
- Volledig laten drogen (tenminste 2 uren).

Gereedschap  
*Roller of kwast*

Rendement  
Ongeveer 10 m<sup>2</sup>/liter

Reiniging  
*De roller met water wassen*

---

## Installatie voorbereiden op muren en vloeren

Aanbrengen van de ClayLime® hechtlaag PrimerPro

### Producttoepassing

- Bedek het hele oppervlak met een kwast of roller.
- Laat het goed drogen.

Gereedschap  
*Roller of kwast*

Reiniging  
Reiniging van de werktuigen met water, zolang het produkt niet verhard is.

Rendement  
10m<sup>2</sup>/liter

## Installatie van de Claystone® (op een voorbereid oppervlak)

### Vorbereiding van het product

**Claystone®** is samengesteld uit een poeder te mengen met water en een vloeibaar polymeer.

- Verdun de vloeistof polymeer JES 05 met dezelfde hoeveelheid water.
- Meng het poeder met de pigmenten in droge toestand in een emmer. **OPGELET: mengeling moet volledig zijn!**
- Voeg geleidelijk de verdunde JES05 toe aan het poeder (tot een dikke pasta) en meng met een elektrische mixer. Praktische tip: giet het polymeer op de bodem van de container vóór het toevoegen van het poeder.
- **Laat het 5-10 minuten inwerken**, roer krachtig gedurende 2 minuten. De coating is klaar voor gebruik.

### Producttoepassing

- **Eerste laag** : Aanbrengen van de laag met een spatel. Maximum laag van 1 tot 2 mm. Laten drogen tot het product niet meer aan de vinger kleeft.
- **\*\* Tweede laag**: het overgebleven product lichtjes verdunnen met vloeistof JES010. Onmiddellijk aanbrengen in een zeer fijne laag. Voor een gladdere afwerking: opnieuw met de gereinigde spatel over de volledige oppervlakte gaan.  
**\*\*** Bij het aanbrengen van de tweede laag op een volledig droog oppervlak moet deze oppervlakte voldoende vochtig worden gemaakt meteen spons of een spuitbus.
- **Drogen**: Laat de **Claystone®** volledig drogen (8 tot 12u afhankelijk van de weersomstandigheden).

#### Gereedschap

Roestvrij stalen spatel (of PVC voor de lichte kleuren).

#### Reiniging

**Claystone®** kan gemakkelijk met water verwijderd worden van de gereedschappen en de oppervlakken die werden behandeld toen het product nog vers was.

#### Rendement

Verbruik is ongeveer 1.9 kg / m<sup>2</sup> in 2 lagen (1-2mm dik).

LET OP: Verwarmde vloeren: de vloerverwarming afsluiten tot het volledig droog is.

**Om meer diepte en uitstraling te geven, raden wij aan een fijne laag Creatina® op de 2 lagen Claystone® aan te brengen**

## Beschermingen voor Claystone®

### Binnenwanden

*De bescherming van binnenmuren gebeurt met PerfectPROTECT van ClayLime®.*

#### Producttoepassing PerfectPROTECT

- Op een gelijkmatige manier aanbrengen in gekruiste lagen. Oppassen dat er geen druppels of plassen ontstaan
- De tweede laag moet maximaal binnen de 45 à 60 minuten aangebracht worden
- De derde laag binnen de 45 à 60 minuten aanbrengen na de tweede laag

#### Gereedschap

Zachte Roller

#### Reiniging

Reiniging van de werktuigen met veel water

#### Rendement

1L = 5m<sup>2</sup> in 3 lagen

Voor maximale bescherming, gebruik PerfectSealNew of MonoSeal (zie volgende pagina)

## Vloeren, keukenbladen, keukenmuren, badkamerwanden, trappen

*De bescherming gebeurt met 3 lagen MonoSeal voor een satijnen afwerking of met 2 lagen MonoSeal + 1 laag PerfectSealNew voor een matte uitvoering.*

Het substraat moet droog en stofvrij zijn.

### Toepassing van MonoSeal

**OPGELET : Voor het gebruik het product 2 minuten krachtig schudden.**

- o Kruisgewijs met een 9mm microvezel-rol aanbrengen.
- o Tenminste 1u / 1u30 wachten (afhankelijk van de temperatuur) tussen elke laag.
- o De ruimte ventileren zonder tocht te maken.

**OPGELET:** Laat minimaal 24 uur drogen, vóór het verkeer en alle contact met water en andere reinigingsproducten.

### Toepassing van PerfectSealNew

**OPGELET: de hardener niet schudden**

- o Giet de verharder in de lak. **DE VERHARDER NIET SCHUDDEN.**
- o Zeer goed omroeren tot men een homogeen mengsel verkrijgt.
- o Enkele minuten laten rusten.
- o Tenminste 1 uur wachten voor aanbrengen van de volgende laag.
- o **Gebruik het mengsel binnen de 4 uren.**
- o Na 1 uur aanraakbaar.

**OPGELET:** Laat tenminste 48 uren drogen voor contact met water of met schoonmaakproducten enz. PerfectSealNew kan verschillende kleuren donkerder maken.

**Gelieve de instructies van de fabrikant aandachtig lezen!**

*MonoSeal + PerfectSealNew*

Tools

*9mm Microfiber-roller*

Rendement

*1<sup>de</sup> laag : 1l voor 8m<sup>2</sup>*

*2<sup>de</sup> laag : 1l voo 10m<sup>2</sup>*

*3<sup>de</sup> laag : 1l voo 12m<sup>2</sup>*

MonoSeal-gereedschap met heet zeepwater reinigen

PerfectSealNew -gereedschap reinigen met veel water

## Onderhoud

Claystone® dient droog en vorstvrij (boven 5°C) opgeslagen te worden.

Welke ook de beschermlagen zijn die aangebracht werden, het is aangeraden om Claystone® te onderhouden met PerfectClean of natuurlijke, zachte zeep. Gebruik van ontkalker zoals Cilitbank en andere agressieve schoonmaakproducten vermijden.

**OPGELET: geen ontkalkingsmiddelen of andere agressieve producten gebruiken.**

### *Veiligheidstips*

Werken in een schone, vrije en verluchte omgeving.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Draag handschoenen tijdens het werken en een veiligheidsbril om uw producten te mengen.

Lees de veiligheidsinformatie.

Indien u het product zou inslikken, lees aandachtig de instructies en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingen Informatie Centrum België +32- (0) 70245.245 Frankrijk: +33 (0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, onze aanbevelingen voor het gebruik ervan komen van uitvoerige testen en praktische ervaring.

Ze kunnen echter enkel verwezen worden als algemene richtlijnen zonder waarborgen op de eigenschappen ervan, daar wij geen invloed hebben op de plaatselijke werfomstandigheden en de uitvoering van het werk.

Meer informatie op [www.claylime.com](http://www.claylime.com)

Deze versie van de handleiding vervangt alle voorgaande.