

MonoSoft®

INSTALLATIESTAPPEN

Vorbereiding van de ondergrond	2
Vorbereiding voor de installatie op tegels	4
1. Het gelijkmaken op de tegels	4
2. Aanbrengen dichtingsmengsel	
Installatie voorbereiden op muren en vloeren	5
Het toepassen van de hechtlaag van ClayLime®	5
Installatie van de coating MonoSoft®	4
Vorbereiding van het product.....	6
Producttoepassing.....	4
Bescherming ClayLime® MonoSoft®	5
Wanden + Vloer	7
Onderhoud	10

9 GOUDEN REGELS VOOR SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN MONOSOFT

- 1. Zorg voor een adequate voorbereiding van het oppervlak**
- 2. De hechtlaag licht afschuren en ontstoffen**
- 3. Zorg voor volledig mengsel van het pigment met het poeder door overgieten van een emmer in een andere.**
- 3. Vergeet niet het bindmiddel JES 010 te verdunnen met dezelfde hoeveelheid water.**
- 5. Als de vloeistof goed gemengd is met het gekleurd poeder, laat 2-4 minuten rusten, en roer daarna krachtig gedurende 2 minuten.**
- 6. Overschrijd nooit een totale dikte van 2mm.**
- 7. Volg zorgvuldig de in de handleiding beschreven stappen**
- 8. Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten**
- 9. Altijd een staal met bescherming laten valideren VOOR begin van de werkzaamheden**

NB: MonoSoft® is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina®)

Vorbereitung van de ondergrond

- Oppervlakken moeten schoon, stabiel en droog zijn, vrij van sporen van olie, vet, oude verf of andere stoffen die hechtingen kunnen bemoeilijken.
- Gipsondergrond zal worden voorbehandeld met een speciale gipsprimer.
- De primer een paar uren laten drogen
- De ondergronden uit op basis van anhydriet of gips moeten volledig droog zijn (resterend vochtgehalte maximaal 0,5%) zal geschuurd en behandeld worden met primer (zi bijlage).

Tips

Test op een onafhankelijk of een soortgelijk oppervlak om de kleur en de uitstraling van de finish te controleren. Lees deze handleiding en volg de volgorde van de installatie van diverse producten. Let op de droogtijden.

DTU toepassing: DTU 59.3 - NF P74-203 oktober 2000

classificatie:

- Bereik decoratieve
- Voldoet aan: Family 1 - Klasse 7B2
- Waterige fase

95% VAN HET SUCCES VAN HET UITVOERING WORDT GEWAARBORGD DOOR EEN VOLDOENDE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Neem eventueel advies en steun van een professionele in de bouwsector om een correcte voorbereiding te garanderen.

Vorbereitung für die Installation auf Fliesen

1. EIGENSCHICHT AUF FLIESEN FÜR DIE ANWENDUNG VON PRIMERPRO FÜR FLIESEN: fragen Sie Ihren Lieferanten um Rat

2. ANBRINGEN DES DICHUNGSMISCHUNGSMATERIALS PRIMERPRO FÜR FLIESEN

Produktanwendung

PrimerPro für Fliesen gut schütteln vor Gebrauch.

1 Schicht mit einem Roller auftragen und vollständig trocknen lassen (mindestens 2 Stunden).

Gereedschap

Ronde borstel

Reinigung

De borstel met water wassen

Installation vorbereiten auf anderen Wänden und Böden

Het toepassen van de ClayLime® hechtlaag PrimerPro

Produktanwendung

- Bedek het hele oppervlak met een kwast of roller.
- Laat het goed drogen.

OPGELET: Licht schuren met een 150 korrel-papier

Gereedschap

Borstel, kwast of roller

Reinigung

Reinigung van de werktuigen met water

Rendement

Ongeveer 10 à 12m² per liter

Installatie van de *ClayLime® MonoSoft®*

Vorbereitung van het product

MonoSoft® is samengesteld uit een poeder om te mengen met de JES 05/010.

- Verdun de polymeer vloeistof JES 05/010 met dezelfde hoeveelheid water.
- Meng het pigment met het poeder in een emmer.
- Voeg geleidelijk het vloeibare verdunde polymeer in het poeder tot het deeg glad en zonder klonters is – mengen met een elektrische mixer.
- Tip: voeg een beetje polymeer op de bodem van de container vóór het toevoegen van het poeder.
- Laat 2-4 minuten staan, daarna krachtig roeren gedurende 2 minuten. Het mengsel is klaar voor gebruik.

Toepassing van het product in een laag

- **Toepassing** van de pleister met een soepel inox spatel in een laag van max. 2.
- **Drogen**: Laat min. 8 uren drogen voor dat U een beschermlaag aanbrengt.
- **Licht afschuren** voor een zacht en/of gestructureerd effect (met 500 korrel)

Gereedschap

Roestvrij stalen spaan (of PVC voor de lichte kleuren), borstel

Reiniging

MonoSoft® kan, zolang nog vers, gemakkelijk met water verwijderd worden van gereedschappen en oppervlakken

Rendement

Verbruik is ongeveer 400/m² (zonder pigment) in 1 laag

LET OP: niet aanbrengen op een verwarmde vloer of in de buurt van een verwarming. Draai de verwarming uit voor de begin van de werken en wacht tot het volledig droog is voordat u het weer aanzet.

Beschermingen voor ClayLime® MonoSoft®

Binnenwanden en vloeren

2 lagen voor muren, 3 lagen voor vloeren

Voor een satijnen afwerking: MonoSeal

Het substraat moet droog en stofvrij zijn.
Het product is klaar voor gebruik.

- **Voor het gebruik gedurende 2 minuten krachtig schudden.**
- Tenminste 1u/1u30 wachten (afhankelijk van de temperatuur) tussen elke laag.
- De ruimte ventileren zonder tocht te maken.

AANDACHT:

! Laat tenminste 24 uur drogen voor normaal verkeer en elk contact met water of reinigingsproduct!

MonoSeal kan bepaalde kleuren donkeren

De minimale gebruikstemperatuur is 13°C, de beste toepassingsomstandigheden zijn tussen 18 en 25°C.

Gereedschap

9mm microfiber-roller

Reiniging met heet zeepwater

Rendement:

1ste laag: 8-10m²/L

2de laag: 10-12m²/L

3de laag: 10-12m²/L

Voor een matte afwerking: 1-2 lagen MonoSeal + 1 laag PerfectSealNew

De bescherming gebeurt uitsluitend met PerfectSealNew

OPGELET: de hardener niet schudden

Toepassing van PerfectSealNew

- Giet de verharder in de lak. **DE VERHARDER NIET SCHUDDEN.**
- Zeer goed omroeren tot men een homogeen mengsel verkrijgt.
- Enkele minuten laten rusten
- Tenminste 1 uur wachten voor aanbrengen van de volgende laag.
- **Gebruik het mengsel binnen de 4 uren.**
- Na 1 uur aanraakbaar.
-

PerfectSealNew

Tools

9mm Microfiber-roller

Rendement

1^{de} laag : 1l voor 8m²

2^{de} laag : 1l voo 10m²

3^{de} laag : 1l voo 12m²

Gereedschap reinigen met veel water

OPGELET: Laat tenminste 48 uren drogen voor contact met water of met schoonmaakproducten enz.

PerfectSealNew kan verschillende kleuren donkerder maken.

Gelieve de instructies van de fabrikant aandachtig lezen!

Onderhoud

MonoSoft[®] dient droog en vorstvrij (boven 5°C) opgeslagen te worden.

MonoSoft[®] - onafhankelijk van de bescherming - uitsluitend onderhouden met natuurlijke zachte zeep (PerfectClean).

OPGELET: geen ontkalkingsmiddelen of andere agressieve producten gebruiken

Beveiliging tips

Werken in een schone, vrije en verluchte omgeving.

Bewaren buiten het bereik van kinderen.

Draag handschoenen bij het werken en een veiligheidsbril om uw mixen te maken.

Lees de veiligheidsinformatie. Met ongebluste kalk.

Bij inslikken, lees de instructies en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingen Informatie Centrum België +32- (0) 70245.245

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, die opgemaakt zijn op basis van uitgebreide testen en praktische ervaring.

Ze kunnen weliswaar verschillen door eigenschappen van de omgeving, waarvoor ClayLime niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

Meer informatie op www.claylime.com

[Bekijk Data Sheet](#)

Deze versie van de handleiding vervangt alle voorgaande.