



Claystone®

INSTALLATIESTAPPEN

Vorbereitung van de ondergrond	1
Aanbrengen van de PrimerPro	2
Toepassing van Claystone.....	2
Claystone beschermingsgids	3
Onderhoud	4

6 GOUDEN REGELS VOOR EEN SUCCESVOLLE CLAYSTONE-TOEPASSING

1. Zorg ervoor dat het oppervlak goed voorbereid, glad en verklaar en stabiel is.
2. Breng de tweede laag "vers op vers" aan, zodra de eerste laag vingerdroog is.
2. Overschrijd nooit de totale dikte van 1,5-2 mm.
4. Gebruik niet-agressieve reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor deze coatings.
5. Voer altijd een staal + bescherming uit en valideer deze VOORDAT je aan de slag gaat.
6. Gebruik de juiste gereedschappen aanbevolen door ClayLime in deze instructies.

NB: Claystone® is niet geschikt voor douches of andere vochtige ruimtes.
(zie voor deze toepassing Creatina® of TadelaktPro™ MonoSoft)

Vorbereitung van de ondergrond

- Ondergronden moeten glad, verklaar, stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.
- Reinig oude te coaten oppervlakken grondig om schimmel, slecht hechtende of loszittende delen te verwijderen door wassen en mechanisch schuren.
- Kruidelige oppervlakken op gipsbasis moeten worden behandeld met een hechtprimer. Laten drogen.
- Ondergronden op basis van anhydriet of gips moeten perfect droog zijn (maximaal restvochtgehalte 0,5%), geschuurd zijn en behandeld zijn met een fixerende primer voordat Primerpro primer wordt aangebracht.
- Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, risico op scheuren, enz. moeten eerst bedekt worden met een laag tegellijm waarin een PVC gaasje geïmpregneerd is, dat vervolgens bedekt wordt met een tweede dunne laag tegellijm die goed gladgestreken is.
- Op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator moet u de verwarming 48 uur voor het begin van de werkzaamheden uitschakelen en minstens 72 uur wachten tot de beschermingen volledig droog zijn voordat u ze geleidelijk weer inschakelt.

**95% VAN HET SUCCES VAN EEN KARWEI HANGT AF VAN DE JUISTE VOORBEREIDING EN STABILITEIT
VAN DE ONDERSTEUNINGEN EN HET GEBRUIK VAN HET DOOR CLAYLIME AANBEVOLEN
GEREEDSCHAP.**

ClayLime srl

Avenue Monplaisir 77/89 - 1030 BRUSSEL

☎ +32(0)2 2424028 www.claylime.com contact@claylime.com

PrimerPro aanbrengen

Schud de fles krachtig voor gebruik!

Breng PrimerPro hechtverf aan op een schoon, glad, droog en stabiel oppervlak (zonder risico op barsten).

- Bedek het hele oppervlak met een schuimrol.
- Laat 2 uur volledig drogen bij kamertemperatuur.

Let op: PrimerPro is alleen een hechtprimer.
Het regelt niet de absorptie van de ondergrond. Er kunnen spookvoegen ontstaan als je verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen hebt. Gebruik vooraf een hechtprimer om de absorptiesnelheid te regelen.

Gereedschap

Schuimrol

Schoonmaakgereedschap

Met warm water

Dekking

Ca. 10m²/l

Toepassing van Claystone

Productvoorbereiding

Claystone® bestaat uit een mengpoeder en een polymeervloeistof genaamd JES :

- Verdun de JES polymeervloeistof met dezelfde hoeveelheid vers water.
- Meng de pigmenten grondig met het poeder in een schone, droge emmer. **Let op: zorg ervoor dat het mengsel volledig is.**
- Voeg **geleidelijk** de verdunde JES-polymeervloeistof toe aan het poeder en meng met een elektrische mixer tot een **dikke pasta**. Je zult meer JES hebben dan je nodig hebt. Giet het niet allemaal in één keer. Je kunt meer toevoegen als dat nodig is.
Praktische tip: doe een kleine hoeveelheid JES in de pot voordat je het poeder toevoegt.
- **Laat 10 minuten staan en meng krachtig gedurende 2 minuten.** De coating is klaar voor gebruik.

Gereedschap

Roestvrij stalen plaat. Spons.

Reinigen

ClayStone® is gemakkelijk te verwijderen van gereedschap en behandelde oppervlakken met water terwijl het product nog vers is.

Verbruik

ClayStone® kan worden aangebracht in 2 lagen (1-2mm dik) met een dosering van ongeveer 1,8kg-2kg/m².

Breng aan in 2 lagen, vers op vers:

- **Eerste laag:** breng de pleister aan met een spatel, trek het uit in lagen van maximaal 1 mm en corrigeer eventuele zware troffelstreken. Laat lichtjes drogen tot de pleister niet meer aftekent op de vinger.
- **Tweede laag:** voeg een beetje verdunde JES-vloeistof toe aan de resterende bereiding. Breng de coating in een zeer dunne laag aan en strijk onmiddellijk glad met het gereedschap onder een lichte hoek.
- **Drogen:** Laat de coating 24 uur volledig drogen.
- Schuur snel en licht met een excentrische schuurmachine met korrel 80-100 voor een gladde afwerking en om ruwe randen te verwijderen.

Aanbrengen in één laag, alleen op muren/wanden

Fase 1:

- Breng de Claystone aan met een spatel tot een dikte van ± 2 mm op een vrij ruwe manier, zonder te proberen het beste effect te bereiken.
- Laat een klein beetje drogen tot het oppervlak mat wordt – vingerdroog alleen.

Stap 2:

- Doordrenk een grote spons met de verdunde JES en egaliseer hiermee het oppervlak door het met grote, willekeurige cirkelvormige bewegingen nat te maken met de verdunde JES.

Stap 3:

- Wanneer het oppervlak heel licht gematteerd is, strijk je het nog vochtige oppervlak één tot maximaal 2 keer glad met een strijkijzer, waardoor het de uiteindelijke look en afwerking krijgt die gewenst is.

Claystone bescherming®

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking.

Hoge bescherming voor vloeren en muren

3 lagen **PerfectSealNew** met een 8-9 mm microvezelroller, min. 1 uur tussen de lagen. $0,3\text{L}/\text{m}^2$ in 3 lagen.

Wacht 1 uur tussen de lagen. Mengtijd: 4u.

Droogtijd voor normaal gebruik: 48u min.

Droogtijd voor intensief gebruik: 72u min.

Voor een betere werking van Perfectseal New kun je 1 laag **PreSeal** aanbrengen VOOR PerfectSeal New.
 $1\text{L}/10\text{m}$.

Hoge bescherming++ voor werkbladen en eettafels

2 lagen PowerSeal + 2 lagen PerfectSeal New

Powerseal: breng een gelijkmatige, kriskras laag aan met een 8-9 mm microvezelroller.

Wacht maximaal 20 tot 30 minuten voordat je de 2^e laag aanbrengt op dezelfde manier als de 1^e laag. $10\text{m}^2/\text{L}$ in 2 lagen.

Laat minstens 12 uur drogen alvorens 2 lagen PerfectSeal New aan te brengen.

Droogtijd voor normaal gebruik: 48u min.

Droogtijd voor zwaar gebruik: 72u min.

Medium bescherming voor muren

2 lagen **PerfectSealNew** met een 8-9 mm microvezelroller.

Wacht minstens 1 uur tussen de lagen.

Houdbaarheid van het mengsel: 4u.

Ademende bescherming voor binnenmuren en gevels

3 lagen **PerfectProtect** tot verzadiging (waterafstotend middel op waterbasis) met een 8-9 mm microvezelroller, min. 1 uur droogtijd tussen de lagen. $0,24\text{L}/\text{m}^2$ voor 3 lagen.

Onderhoud

Claystone kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer of een parket.

Gebruik een onderhoudsproduct zoals zwarte zeep, speciale parketzeep of een zeep op basis van lijnolie.

Vermeid schoonmaakmiddelen die alcohol, beits of zuren bevatten. Als je toch een zuur product in de buurt van de coating moet gebruiken - bv voor je kranen of glas in je douche - raden we je aan de coating te beschermen met bv. een doek.

Adviezen:

- Stofzuig (of veeg) de vloer één keer per week.
- Gebruik een neutraal vloerreinigingsmiddel, zoals parketzeep.
- Leg viltjes op de poten van je stoelen om krassen te voorkomen.
- Controleer of de wieltjes van stoelen en meubels in goede staat zijn en van rubber/kunststof. Metalen of harde plastic wielen zijn niet aan te raden.
- Laat water niet te lang op de vloer staan, want dit kan kalkvlekken veroorzaken.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie, enz. Reinig vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.

Voor een **grondige reiniging** besproei je het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat je het 5 minuten inwerken. Indien nodig kun je het oppervlak borstelen om het vuil te verwijderen. Veeg vervolgens af met een vochtige doek. Ondanks de vernislagen kunnen er kleine natte plekken ontstaan, omdat het oppervlak blijft ademen. Deze natte plekken drogen vanzelf op.

Meubilair: als meubilair intensief wordt gebruikt in openbare ruimten en er abnormale slijtage van de coating optreedt, breng dan uw applicateur op de hoogte zodat de lak indien nodig kan worden bijgewerkt. Intensief gebruik door wrijven kan de slijtage vergroten en meer reparaties vereisen dan een eenvoudige touch-up.

Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving. Draag handschoenen bij het werken en een veiligheidsbril bij het mengen. Lees de veiligheidsinstructies. Bevat gehydrateerde kalk. Bij inslikken de gebruiksaanwijzing lezen en een arts raadplegen. Vergiftigingscentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk : +33(0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op tests en praktijkervaring. Het kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk. Ga voor meer informatie naar www.claylime.com. Deze versie van de gebruikershandleiding vervangt alle vorige versies.

Toepasselijk DTU: DTU 59.3 - NF P74-203 oktober 2000

Classificatie:

- Decoratieve reeks
- Deklaag
- Voldoet aan norm: Familie 1 - Klasse 1d2

Meer informatie rmatie op www.claylime.com

Deze versie van de gebruikershandleiding annuleert alle vorige versies.

